

Dvoukomponentní vodouředitelný epoxidový uzavírací nátěr, určený k dosažení mechanicky a chemicky odolné a snadno čistitelné povrchové úpravy.

Použití

Epotec® W2 je určen jako:

- nátěr na ochranu povrchu betonu
- nátěr na podlahoviny Acrile®, Monile, omítky
- do provozů se středním a lehkým zatížením
- (je možno použít také na dřevo a ocel)

Výhody

- paropropustný
- zabraňuje růstu plísní
- snadná aplikace
- příznivá cena
- minimální zápach

Specifikace modelu

Výrobek: Epotec® W2

Barva: dle vzorkovníku RAL

Výrobce: Techfloor s. r. o.

Skladba

Epotec® W2 – komponent A, B (tl. 0,2–0,3 mm, 2 vrstvy)

Spotřeba:

- 1. vrstva: cca 0,25 kg/m²
- 2. vrstva: cca 0,25–0,30 kg/m²

Balení

13,65 kg (A: 4,275 kg, B: 9,375 kg)

Skladování a životnost

V původních obalech v suchém nemrznoucím prostředí min 5 °C, po dobu 1 roku.

Příprava povrchu

Podklad musí být čistý, suchý, s otevřenou strukturou, zbavený veškerých mechanických nečistot a nesourodých částic (doporučujeme vysát). V závislosti na kvalitě podkladu doporučujeme brokování či broušení. Pro nátěr soklíků na svislou stěnu musí být podklad betonový nebo cementový.

Aplikace

Míchání

Balení jsou předvážena pro dosažení optimálního výsledku při aplikaci. Nikdy nerozdělujte nebo neměňte dávky v balení.

Dbejte na to, aby se do směsi nedostávalo příliš mnoho vzduchu. Míchejte v suchém prostředí, aby se do směsi nedostala vlhkost.

Rozmíchejte oba komponenty samostatně, potom složku B vlijte do složky A, pomalu míchejte min. 3 minuty do vzniku homogenní směsi. Přelijte do čisté nádoby vč.vytření zbytku materiálu a míchejte 1 minutu. Ihned po namíchání naneste první vrstvu, nechejte zaschnout. Jakmile povrch nelepí (max do 24 hod), aplikujte 2. vrstvu stejným způsobem (teplota 15–30 °C).

Aplikace na podlahy gumovou stěrkou nebo válečkem, aplikace na svislé konstrukce válečkem.

Pro dosažení lepší přilnavosti je doporučeno 1. vrstvu ředit vodou – 10 % celkového objemu (při vysokých teplotách podkladu až 15 %).

Očištění náradí: ihned po ukončení aplikace očištěte náradí vodou.

Zrání

Během prvních 6 hod zajistěte, aby podlahovina nebyla vystavena průvanu, mohl by způsobit popraskání a trhliny. Uzavřete přístupové otvory PVC folií, abyste zabránili proudění vzduchu a znečištění. Zabraňte kontaminaci/znečištění materiálu, úniku vody na plochu.

Zpracovatelnost při 20 °C	30 min.
---------------------------	---------

Pochůznost při 20 °C	12 hod.
----------------------	---------

Plná zátěž při 20 °C	48 hod.
----------------------	---------

Další informace

Jestliže se ve spojení s tímto materiálem mají použít i jiné výrobky, nahlédněte do odpovídajících technických listů, aby mohly být určeny všechny požadavky. Materiál kopíruje strukturu podlahy!

Bezpečnost práce

Některé z komponentů tohoto materiálu mohou být nebezpečné během míchání a aplikace. Poučte se proto s relevantními zdravotními a bezpečnostními daty, dostupnými na požádání v Techfloor s.r.o. a posílány s každou dodávkou materiálu.

Technická dokumentace

Epotec® W2 byl v roce 2012 posouzen dle evropské harmonizované normy EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Systémy ochrany povrchu betonu za účasti akreditovaných zkušebních laboratoří. Kvalitu materiálu ověřuje také certifikát podle NV 163/2002 Sb., vydaný autorizovanou osobou CSI a. s.

K Epotec® W2 jsou k dispozici následující dokumenty:

- Prohlášení o vlastnostech č. 2013/10
- Prohlášení o shodě, Certifikát a STO dle 163/2002 Sb., CSI a. s. Zlín
- Environmentální prohlášení o produktu typu III (EPD) podle ČSN ISO 14025:2010 a ČSN EN 15804+A1:2014
- Zkoušky požárně technických charakteristik vydaných CSI a. s. Praha (normy ČSN EN 13 501-1, ČSN EN ISO 9239-1, ČSN EN ISO 11925-2)
- Stanovení organických látek (VOC) – Zkušební metoda odborného pracoviště – Státní zdravotní ústav Praha (ISO 16000, CEN/TS 16516)
- Mechanické vlastnosti dle EN 1504-2, CSI a. s. Zlín, TZÚS s. p. Praha
- Zkoušky protiskluznosti – TZÚS Praha s. p. (DIN 51130 a ČSN 74 4507)

Technické informace


Nasákavost ČSN 73 2578	0,1/m ²
Přidrženost k podkladu ČSN 73 2577	min. 1,5 MPa
Mrazuvzdornost ČSN 73 2579	min. 1,5 MPa
Protiskluznost DIN 51130, ČSN 74 4507	R 10 / sucho, mokro μ \geq 0,3

Obsah VOC

Materiál splňuje limity směrnice EPaR 2004/42/ES (kategorie IIA/j, druh VRNH) a také limit LEED dle SCAQMD Rule 1113, IEQ Credit 4.2 pro Podlahové nátěry.

Obsah VOC je <50 g/l (SYNPO, akciová společnost [ČSN EN ISO 11890-2:2013])

CE značení

	
Techfloor s. r. o. 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky Výrobní závod: Techfloor s. r. o. Přemyslovců 49, 747 07 Opava-Jaktař	
12	
EN 1504-2 č. 2013/10 Systémy ochrany povrchu betonu	
Reakce na oheň:	A2fl –s1
Odolnost proti obrušování:	< 3000 mg
Odolnost proti úderu:	třída I
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	2 MPa
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi:	w < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}

Prohlášení

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a výsledcích laboratorních testů v době vydání. Nezohledňují konkrétní případ použití. Z údajů nemohou být vyvozovány nároky na náhradu. V nejasných případech proto doporučujeme kontaktovat naše technické oddělení nebo obchodní zástupce.